

Kunstleder Mammut FR	Datenblatt	data sheet	
	Einheit	Wert	Methode
Breite	cm	140	
Rollenlaenge ca.	m	30	
Zusammensetzung	%	20PL/ 78PVC/2PU	
Traeger		Polyester-Vlies	
Beschichtung		PVC/PU	wasserdicht durch hohe Beschichtung
Gewicht	g / m2	610	
Hoechstzugkraft, Kette	N	300	UNI 4818/6
Hoechstzugkraft, Schuss	N	380	UNI 4818/6
Reissdehnung, Kette	mm/%	112,87; 56,4 %	UNI 4818/6
Reissdehnung, Schuss	mm/%	128,70; 64,35 %	UNI 4818/6
Weiterreissfestigkeit, Kette	N	60	UNI 4818/9 AB
Weiterreissfestigkeit, Schuss	N	45	UNI 4818/9 AB
Nahtfestigkeit, Kette	N	300	UNI4818-11
Nahtfestigkeit, Schuss	N	370	UNI4818-11
Scheuerpruefung (12kPa)	Touren	100.000	BS EN ISO 12947 Hochabriebfest
Dimensionelle Stabilitaet, Kette	%	0,0	ISO 6330
bei Handwaesche, Schuss	%	0,0	ISO 6330
Lichtechtheit, Xenotest	Farbminderung	7	ISO 105 B-02 Beste Werte fuer Lichtbestaendigkeit, einsetzbar fuer
Farbechtheit bei Schweiss, sauer	Farbminderung Abfaerbung	5 5	ISO 105 E-04 Aussenbereich, Garten, Motorradsport, Nautic
Farbechtheit bei Schweiss, alkalisch	Farbminderung Abfaerbung	5 5	ISO 105 E-04 Zu empfehlen fuer Sportgeraete, da schweissbestaendig
Farbechtheit Trockenabrieb	Abfaerbung	5	ISO 105 X-12
Farbechtheit Nassabrieb	Abfaerbung	5	ISO 105 X-12
Farbechtheit bei Waesche in Wasser 40 ° C	Farbminderung Abfaerbung	5 5	ISO 105 C-01
Farbbestaendigkeit kuenstliche Bewitterung		7	ISO 105 B-04 Witterungsbestaendig
Farbbestaendigkeit gegen Salzwasser	Farbminderung	7	ISO 105 E-02 Salzwasserbestaendig
Flammhemmende Ausrustung		ok ok	EN 1021 1 + 2 Flammhemmend ausgeruestet BS 5852 source 1