



Sabaspray FR AV

Produktblatt

Beschreibung

Sabaspray FR AV ist ein Spritzklebstoff mit brennbaren Lösemitteln. Sabaspray FR AV ist vor allem geeignet für Verbindungen auf rauen Materialien und raue Materialien miteinander.

Spezifische Eigenschaften

- Lange offene Zeit
- Aromatfrei
- Sehr hohe Anfangshaftung
- Nicht nachklebend
- Hohe Temperaturbeständigkeit

Verarbeitung

Mit einer Drehstrahlspritze auftragen. Beide Teile einspritzen, innerhalb 10 Minuten die Verbindung herstellen und gut andrücken. Spritzdruck ca. 4 Bar, Düsenöffnung 1,8 – 2,5 mm, Kappeöffnung minimal 1 mm grösser, Spritzdistanz ca. 30 cm.

Technische Daten

Viskosität bei 23 °C	: ca. 250 mPa.s
Dichte	: ca. 840 kg/m ³
Feststoffgehalt	: ca. 19%
Offene Zeit	: zweiseitig bis 10 Minuten
Abbindezeit	: ca. 24 Stunden
Verbrauch	: ca. 100 - ca. 150 g/m ² pro Seite, abhängig von der Anwendung
Reinigen mit	: SABA Cleaner AV
Verarbeitungstemperatur	: minimal + 15 °C (R.L. nicht über 70%)
Lagertemperatur	: minimal + 5 °C und maximal + 35 °C (frostopfindlich)
Temperaturbeständigkeit	: ca. + 180 °C, bei Spannungsverklebungen ca. + 95 °C
Haltbarkeit	: 12 Monate in ungeöffneter Verpackung

Sicherheitsangaben

Siehe das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postfach 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Die Niederlande, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653207, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl.

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf den heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Auf unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelte die Allgemeine Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.

Version: 2009-07-17