

Konrad Hornschuch AG, D-74679 Weissbach

Robert Heikaus
 Handelsgesellschaft mbH
 Neusserstr. 702
 50737 Köln/Weidenpesch

TL-Produktdaten PP641030 1 Stand 16.11.2011

Seite 1 von 4

Material
F6410716 skai Palma tundra

Produktbeschreibung/Eigenschaften

Erfüllt die Brandschutznormen:
 NF-P 503 Klasse M2, EN 1021-1 + 2,
 BS 5852 IS 0;1
 DIN 53438/DIN 4102 B2,
 IMO FTPC Teil 8

Lange Haltbarkeit
 Besonders Pflegeleicht
 Angenehm weich
 Guter Griff
 Dehnfähig
 Abriebsfest
 Reiß- und Weiterreißfest
 Urin- und Blutbeständig
 Desinfektionsmittelbeständig

PES/BW-Gewirke, PVC-beschichtet

Materialzusammensetzung:
 Träger 100%PES/BW
 Beschichtung 100%PVC-Compound
 Gesamtaufbau 11%PES/BW - 89%PVC-Compound

Spezifikation

Merkmal Methode	ME	Untere Grenze	Sollwert	Obere Grenze
"D" Brennprüfung Kantenbeflammung DIN 53438-2 K1	L		i.O.	
"D" Brennprüfung Kantenbeflammung DIN 53438-2 K1	Q		i.O.	

Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach, Telefon +49 7947 81-0, Telefax +49 7947 81-300

Bankverbindungen:	BLZ	Konto	Swift (BIC)	IBAN
Landesbank BW Stuttgart	600 501 01	401 477 9	SOLADEST	DE 7660 0501 0100 0401 4779
Raiba Kocher-Jagst eG	600 697 14	74244000	GENODES11BR	DE 7560 0697 1400 7424 4000
Sparkasse Hohenlohekreis	622 515 50	880 230 3	SOLADES1 KUNS	DE 2762 2515 5000 0880 2303



Aufsichtsratsvorsitzender: Michael H. Bork
 Vorstand: Rolf J. Gemmersdörfer (Vorsitzender),
 Dr. Hans-Hinrich Kruse
 Amtsgericht Stuttgart HRB 590167
www.hornschuch.de

TL-Produktdaten
PP641030 1 Stand 16.11.2011

Material
F6410716 skai Palma tundra

Seite 2

Merkmale Methode	ME	Untere Grenze	Sollwert	Obere Grenze
"D" Brennprüfung Flächenbeflammung DIN 53438-3 F1	L		i.O.	
"D" Brennprüfung Flächenbeflammung DIN 53438-3 F1	Q		i.O.	
"D" Prfg. mit glimmender Zigarette IMO FTPC TEIL 8	L		i.O.	
"D" Prfg. mit glimmender Zigarette IMO FTPC TEIL 8	Q		i.O.	
"D" Prüfung mit Butangasflamme (20sek) IMO FTPC TEIL 8	L		i.O.	
"D" Prüfung mit Butangasflamme (20sek) IMO FTPC TEIL 8	Q		i.O.	
Flächengewicht, gesamt DIN/EN/ISO 2286-2		g/m²	775,000	825,000 875,000
Dicke, gesamt i.A.DIN/EN/ISO2286-3 [30mm/4.8-5.2kPa]		mm	1,150	1,300 1,450
Höchstzugkraft (Fmax) EN ISO 1421	L	N	270,000	
Höchstzugkraft (Fmax) EN ISO 1421	Q	N	180,000	
Weiterreißfestigkeit DIN 53356, Verfahren A	L	N	20,000	
Weiterreißfestigkeit DIN 53356, Verfahren A	Q	N	15,000	
Reibechtheit DIN/EN/ISO105-X 12	[Trocken]	GM-Stu	4,500	
Farbe Oberfl. DIN/EN/ISO105-X 12	[Trocken]	GM-Stu	4,500	
Reibechtheit DIN/EN/ISO105-X 12	[Nass]	GM-Stu	4,000	

TL-Produktdaten
PP641030 1 Stand 16.11.2011

Material
F6410716 skai Palma tundra

Seite 3

Merkmal Methode	ME	Untere Grenze	Sollwert	Obere Grenze
Farbe Oberfl. [Nass] DIN/EN/ISO105-X 12	GM-Stu	4,000		
Lichtechtheit DIN/EN/ISO 105-B02	Stufe	6,000		
"D" Entzündbarkeit, glimmende Zigarette L DIN EN 1021 Teil 1			i.O.	
"D" Entzündbarkeit, glimmende Zigarette Q DIN EN 1021 Teil 1			i.O.	
"D" Entzündbarkeit, Gasflamme L DIN EN 1021 Teil 2			i.O.	
"D" Entzündbarkeit, Gasflamme Q DIN EN 1021 Teil 2			i.O.	
"D" Entzündbarkeit, glimmende Zigarette L BS 5852 IS-0			i.O.	
"D" Entzündbarkeit, glimmende Zigarette Q BS 5852 IS-0			i.O.	
"D" Prüfung mit Butangasflamme (20sek) L BS 5852 IS-1			i.O.	
"D" Prüfung mit Butangasflamme (20sek) Q BS 5852 IS-1			i.O.	

Einsatz-/Anwendungsgebiet

Alle Arten von Polsterungen
und Bespannungen.
Besonders geeignet für den
Einsatz in öffentlichen Gebäuden
und Fitnessseinrichtungen.

Verarbeitungs-/Lagerungsempfehlungen

Problemlose Verarbeitung nach allen in
der Polsterindustrie üblichen Verfahren
(Nähen, Heften, Kleben, Nageln, HF-Schweißen).

TL-Produktdaten
PP641030 1 Stand 16.11.2011Material
F6410716 skai Palma tundra

Seite 4


Keine Lösungsmittelkleber verwenden!

Pflegehinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem skai-Material
bitte regelmäßig reinigen.
Verschmutzungen durch Öle, Fett und Schweiß
müssen umgehend entfernt werden.
Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge
und ein Mikrofasertuch oder eine weiche
Handbürste.
Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel,
chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel
einsetzen.
Bitte beachten sie,
dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien
von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Achtung:

- verwenden Sie keine Mittel, die Öl, Fett, oder Alkohol enthalten!
- diese Produkte sind nicht chem. und trocken reinigungsbeständig!
- Tinteflecken umgehend entfernen!

19.03.2012 /  (Entwicklung)19.03.2012 /  (Qualitätsmanagement)