



1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Kraftvoller Kontakt- und Montagekleber ohne chlorierte Lösemittel, schnelltrocknend.

2. PRODUKTMERKMALE

Servisol SPRÜHKLEBER QS 900 ist der ideale Kleber für eine Vielzahl von Materialien. Er besitzt eine hohe Klebekraft bei Schaumstoffen, Gewebe, Leder, Filz, Karton, Kork, Holz, Teppiche, Gummi, viele Kunststoffe und Metalle. QS 900 hat eine kurze Abluftzeit von ca. 30sec, so dass eine schnelle Weiterverarbeitung der zu klebenden Materialien erfolgen kann. QS 900 ist gelblich-transparent.

3. ANWENDUNGSBEISPIELE

- Kontaktkleber für den Polstereibedarf.
- Sprühkleber für Montage- und Reparaturarbeiten.

4. GEBRAUCHSANWEISUNG

Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Saubere und trockene Oberflächen auf beiden Seiten gleichmäßig aus 20 – 30 cm Entfernung einsprühen. Den Kleber ca. 30 Sekunden ablüften lassen, danach die Oberflächen mit festem Druck aufeinanderpressen. Höchste Klebekraft wird nach dem vollständigen Trocknen nach 12 – 24 Stunden erreicht. Nach Gebrauch Ventil bei umgedrehter Dose freisprühen bis nur noch Treibgas kommt.

Bei Kunststoffoberflächen vorab Verträglichkeit prüfen. Von Zündquellen fernhalten. Weitere sicherheitstechnische Hinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

5. TYPISCHE PRODUKTDATEN

Aussehen	: gelblich-transparent
Abluftzeit vor dem Kleben	: ca. 30 sec
Trockenzeit bis zur max. Klebekraft	: 12 – 24 h
Sprührate	: ca. 1,2 g/sec
Temperaturbeständigkeit des Klebstoffs	: bis zu 50°C

6. GEBINDE

Aerosol 500ml

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Erstellungsdatum: März 2005

